



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/09/2018 a 14/09/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI  
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE  
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

**Contrato**

AC7490

**Certificado N°**

067456

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006289	2	LAJE	14/09/18	19/09/18 12/10/18	05 28	120	19,0 53,2
000006290	2	LAJE	14/09/18	20/09/18 12/10/18	06 28	125	21,0 46,5
000006291	2	LAJE	14/09/18	21/09/18 12/10/18	07 28	110	22,6 49,7
000006292	2	LAJE	14/09/18	19/09/18 12/10/18	05 28	130	20,5 46,8
000006293	2	LAJE	14/09/18	19/09/18 12/10/18	05 28	120	21,4 49,1
000006297	2	LAJE	14/09/18	19/09/18 12/10/18	05 28	130	18,2 48,2
000006308	2	LAJE	14/09/18	19/09/18 12/10/18	05 28	120	24,0 49,5
000006309	2	LAJE	14/09/18	19/09/18 12/10/18	05 28	120	22,4 50,7
000006311	2	LAJE	14/09/18	19/09/18 12/10/18	05 28	120	24,6 52,2
000006316	2	LAJE	14/09/18	19/09/18 12/10/18	05 28	120	21,7 48,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo José Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

20/10/2018