



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/10/2018 a 11/10/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

067749

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III - 40 RS | 100+/-20 | LAJE | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Medi | 0,1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000006705 | 2 | LAJE | 11/10/18 | 16/10/18 | 5 | 110 | 24,9 |
| | | | | 08/11/18 | 28 | | 53,7 |
| 000006709 | 2 | LAJE | 11/10/18 | 16/10/18 | 5 | 120 | 23,2 |
| | | | | 08/11/18 | 28 | | 56,6 |
| 000006712 | 2 | LAJE | 11/10/18 | 16/10/18 | 5 | 110 | 22,4 |
| | | | | 08/11/18 | 28 | | 49,0 |
| 000006714 | 2 | LAJE | 11/10/18 | 16/10/18 | 5 | 115 | 23,2 |
| | | | | 08/11/18 | 28 | | 51,8 |
| 000006716 | 2 | LAJE | 11/10/18 | 16/10/18 | 5 | 120 | 24,0 |
| | | | | 08/11/18 | 28 | | 50,6 |
| 000006721 | 2 | LAJE | 11/10/18 | 16/10/18 | 5 | 125 | 22,0 |
| | | | | 08/11/18 | 28 | | 53,4 |
| 000006723 | 2 | LAJE | 11/10/18 | 16/10/18 | 5 | 120 | 20,8 |
| | | | | 08/11/18 | 28 | | 49,7 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Eivaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2019