



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/10/2018 a 17/10/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

067819

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15101

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006766	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	120	24,0
000006768	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	110	22,2
000006771	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	130	22,7
000006772	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	120	21,4
000006775	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	125	22,4
000006776	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	130	22,4
000006779	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	125	21,3
000006780	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	120	21,1
000006781	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	120	22,4
000006782	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	115	20,1
000006783	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	110	20,7
000006785	1	LAJE	17/10/18	22/10/18	05	110	20,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2019