



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/08/2021 a 18/08/2021

Cliente: PONTUAL CONSTRUTORA LTDA
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA ANTONIO DUARTE GUIMARAES, 197 QD 42

Contrato

090825

Certificado N°

060798

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11443

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40	160+-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PL	
				Areia	01		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016197	2	ESTRUTURAS	18/08/21	15/09/21	28	180	32,4
				15/09/21	28		38,5
000016198	2	ESTRUTURAS	18/08/21	15/09/21	28	180	34,0
				15/09/21	28		32,4
000016199	2	ESTRUTURAS	18/08/21	15/09/21	28	180	40,8
				15/09/21	28		39,0
000016203	2	ESTRUTURAS	18/08/21	15/09/21	28	180	33,7
				15/09/21	28		35,1
000016204	2	ESTRUTURAS	18/08/21	15/09/21	28	180	44,5
				15/09/21	28		43,3
000016205	2	ESTRUTURAS	18/08/21	15/09/21	28	180	46,6
				15/09/21	28		45,9
000016207	2	ESTRUTURAS	18/08/21	15/09/21	28	170	34,5
				15/09/21	28		32,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp.Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

17/11/2022