Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/08/2014 a 26/08/2014

Cliente: EMPA S/A SERVICOS DE ENGE
Obra: DIVERSOS
Endereço: DSITRITO DE QUEIMADOS

Contrato	Certificado Nº
050862	043981

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11362 Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII 40 RS	220+/-30	ARGAMASSA 600KG DE CIMENTO P/ 1M³ DE AREIA	Natural Areia Medi	Brita	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000052967	2	ARGAMASSA 600KG DE CIMENTO P/ 1M³ DE AREIA	26/08/14	23/09/14	28	230	54,7
				23/09/14	28		57,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
07/11/2014