



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/01/2015 a 26/02/2015

Cliente: MILETO INCORPORACOES E CO  
Obra: ESTACA/ FUNDACAO/LAJES  
Endereço: AV. ATLANTICA , LOTES 92 E 94- HOTEL PAR

**Contrato**

053708

**Certificado N°**

031135

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:09985

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	220+/-30	FUNDACAO	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000062074	2	FUNDACAO	15/01/15	12/02/15	28	210	41,3
				12/02/15	28		42,1
000062113	2	ESTACA	16/01/15	13/02/15	28	200	41,8
				13/02/15	28		41
000062662	2	ESTACA	24/02/15	24/03/15	28	200	40,3
				24/03/15	28		38,2
000062668	2	ESTACA	24/02/15	24/03/15	28	200	32,3
				24/03/15	28		31,3
000062676	2	ESTACA	25/02/15	25/03/15	28	200	30,4
				25/03/15	28		32,9
000062700	2	ESTACA	26/02/15	26/03/15	28	240	46,3
				26/03/15	28		45,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)27736538  
ESTRADA PROJETADA S/N - IMBOASSICA - MACAE - RJ  
CGC 27.364.421/0004-09 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

21/05/2015