



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/03/2015 a 20/03/2015

Cliente: PRAIANA EMPREENDIMENTOS I
Obra: EDIFICIO RESIDENCIAL RUBEM BRAGA
Endereço: AV PRAIANA

Contrato
052686

Certificado N°
048055

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13183

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00003951 6	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	120	22,5
				27/03/15	07		27,7
				17/04/15	28		35,4
				17/04/15	28		36,3
00003951 9	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	120	24,1
				27/03/15	07		26,6
				17/04/15	28		36,4
				17/04/15	28		35,2
00003952 1	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	120	24,2
				27/03/15	07		29,6
				17/04/15	28		35,2
				17/04/15	28		37
00003952 3	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	110	24,3
				27/03/15	07		27,1
				17/04/15	28		35,9
				17/04/15	28		36,5
00003952 6	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	120	22
				27/03/15	07		25,2
				17/04/15	28		35
				17/04/15	28		34,7
00003952 7	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	110	23,7
				27/03/15	07		26
				17/04/15	28		35,1
				17/04/15	28		35,8
00003952 9	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	120	24,9
				27/03/15	07		27,9
				17/04/15	28		37,2
				17/04/15	28		35,6
00003953 1	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	110	22,7
				27/03/15	07		25,2
				17/04/15	28		36,4
				17/04/15	28		36,2
00003953 2	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	120	24,5
				27/03/15	07		26,4
				17/04/15	28		36,4
				17/04/15	28		35,3
00003953 6	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	120	24,3
				27/03/15	07		26
				17/04/15	28		40,2
				17/04/15	28		41,1
00003953 8	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	110	26,6
				27/03/15	07		28,9
				17/04/15	28		40,8
				17/04/15	28		41,2
00003954 0	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	110	26,1

				27/03/15	07		26,4
				17/04/15	28		40,1
				17/04/15	28		42,5
00003954 1	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	120	24
				27/03/15	07		27,6
				17/04/15	28		38,5
				17/04/15	28		39,4
00003954 2	4	LAJE	20/03/15	25/03/15	05	110	23,9
				27/03/15	07		40,2
				17/04/15	28		42,3
				17/04/15	28		44,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data

16/10/2015