



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/05/2015 a 13/05/2015

Cliente: PRAIANA EMPREENDIMENTOS I
Obra: EDIFICIO RESIDENCIAL RUBEM BRAGA
Endereço: AV PRAIANA

Contrato
052686

Certificado N°
049270

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13183

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00004004 3	4	LAJE	13/05/15	20/05/15	07	120	31,3
				20/05/15	07		31,2
				10/06/15	28		48,1
				10/06/15	28		50,2
00004004 4	4	LAJE	13/05/15	20/05/15	07	120	31,8
				20/05/15	07		29,9
				10/06/15	28		53,7
				10/06/15	28		51,3
00004004 5	4	LAJE	13/05/15	20/05/15	07	120	32,5
				20/05/15	07		33,3
				10/06/15	28		51,1
				10/06/15	28		53
00004004 6	4	LAJE	13/05/15	20/05/15	07	120	32,2
				20/05/15	07		34,4
				10/06/15	28		52
				10/06/15	28		54,5
00004004 8	4	LAJE	13/05/15	20/05/15	07	110	33,7
				20/05/15	07		32,5
				10/06/15	28		52,8
				10/06/15	28		52,8
00004004 9	4	LAJE	13/05/15	20/05/15	07	120	31,9
				20/05/15	07		33,1
				10/06/15	28		52,7
				10/06/15	28		54,8
00004005 1	4	LAJE	13/05/15	20/05/15	07	110	33,4
				20/05/15	07		31,5
				10/06/15	28		50,2
				10/06/15	28		52,6
00004005 2	4	LAJE	13/05/15	20/05/15	07	120	31,8
				20/05/15	07		34,1
				10/06/15	28		54
				10/06/15	28		54,3
00004005 4	4	LAJE	13/05/15	20/05/15	07	120	32,1
				20/05/15	07		33,9
				10/06/15	28		49
				10/06/15	28		52,3
00004005 5	4	LAJE	13/05/15	20/05/15	07	120	34,2
				20/05/15	07		34,2
				10/06/15	28		57,9
				10/06/15	28		55,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
22/07/2015