



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/06/2015 a 17/06/2015

Cliente: PRAIANA EMPREENDIMENTOS I
Obra: EDIFÍCIO RESIDENCIAL RUBEM BRAGA
Endereço: AV PRAIANA

Contrato
052686

Certificado N°
050123

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13183

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00004039 7	4	LAJE	17/06/15	24/06/15	07	110	26,5
				24/06/15	07		27,3
				15/07/15	28		47,2
				15/07/15	28		50,1
00004039 8	4	LAJE	17/06/15	24/06/15	07	120	26,9
				24/06/15	07		28,3
				15/07/15	28		46
				15/07/15	28		42,6
00004039 9	4	LAJE	17/06/15	24/06/15	07	120	25,2
				24/06/15	07		26,2
				15/07/15	28		48,6
				15/07/15	28		48,7
00004040 2	4	LAJE	17/06/15	24/06/15	07	110	28,5
				24/06/15	07		28,6
				15/07/15	28		51,7
				15/07/15	28		49,3
00004040 5	4	LAJE	17/06/15	24/06/15	07	110	28,9
				24/06/15	07		29,1
				15/07/15	28		51,1
				15/07/15	28		51,8
00004040 9	4	LAJE	17/06/15	24/06/15	07	120	25,2
				24/06/15	07		23,9
				15/07/15	28		47,5
				15/07/15	28		48,2
00004041 0	4	LAJE	17/06/15	24/06/15	07	120	24,9
				24/06/15	07		23,5
				15/07/15	28		44,5
				15/07/15	28		46,4
00004041 2	4	LAJE	17/06/15	24/06/15	07	120	26,7
				24/06/15	07		27,5
				15/07/15	28		49,1
				15/07/15	28		48,1
00004041 4	4	LAJE	17/06/15	24/06/15	07	120	30,8
				24/06/15	07		29,4
				15/07/15	28		51
				15/07/15	28		50,8
00004041 5	4	LAJE	17/06/15	24/06/15	07	120	29,4
				24/06/15	07		29,5
				15/07/15	28		53,1
				15/07/15	28		56,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
16/10/2015