



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/11/2016 a 24/11/2016

Cliente: PROENG CONSTRUTORA E INCO
Obra: ED. ANTONIO GONCALVES
Endereço: RUA ISAAC LOPES RUBIM, Nº 155

Contrato

AC7305

Certificado Nº

059650

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14814

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	230+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000077052	2	ESTACA	24/11/16	22/12/16	28	240	38,3
				22/12/16	28		35,7
000077055	2	ESTACA	24/11/16	22/12/16	28	250	38,6
				22/12/16	28		35,7
000077059	2	ESTACA	24/11/16	22/12/16	28	250	34,6
				22/12/16	28		36,3
000077063	2	ESTACA	24/11/16	22/12/16	28	250	34,5
				22/12/16	28		33,9
000077067	2	ESTACA	24/11/16	22/12/16	28	240	34,8
				22/12/16	28		33,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/03/2017