



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/04/2017 a 27/04/2017

Cliente: PROENG CONSTRUTORA E INCO
Obra: ED. ANTONIO GONCALVES
Endereço: RUA ISAAC LOPES RUBIM, N° 155

Contrato

AC7305

Certificado N°

061646

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12889

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000078907	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	150	20,2
000078909	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	130	21,1
000078911	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	140	21,9
000078912	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	140	21,0
000078914	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	140	22,7
000078916	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	140	21,3
000078917	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	140	22,3
000078921	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	130	22,4
000078922	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	140	21,8
000078923	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	130	20,5
000078924	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	140	23,9
000078925	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	130	21,4
000078926	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	140	23,5
000078927	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	130	22,6
000078928	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	130	23,7
000078929	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	140	23,1
000078930	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	140	21,1
000078931	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	150	21,3
000078932	1	LAJE	27/04/17	04/05/17	07	130	22,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

04/05/2017