



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/05/2017 a 26/05/2017

Cliente: PROENG CONSTRUTORA E INCO
Obra: ED. ANTONIO GONCALVES
Endereço: RUA ISAAC LOPES RUBIM, N° 155

Contrato

AC7305

Certificado N°

062148

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12889

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000079325	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	140	24,2 32,6
000079326	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	130	25,9 35,3
000079329	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	140	27,1 36,2
000079330	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	120	31,1 36,8
000079331	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	120	29,4 38,4
000079332	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	125	28,1 37,5
000079333	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	140	25,7 34,0
000079334	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	140	29,8 39,1
000079335	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	140	28,8 37,2
000079336	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	130	29,2 38,5
000079337	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	140	30,8 41,6
000079339	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	140	29,7 37,9
000079340	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	150	32,0 36,8
000079341	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	130	32,4 40,9
000079342	2	LAJE	26/05/17	05/06/17 23/06/17	10 28	130	28,8 39,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/11/2017