Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/12/2014 a 16/12/2014

Cliente: ESTACON INFRAESTRUTURA S/
Obra: OBRA CASI DE CAPUADA
Endereço: RUA

Contrato	Certificado Nº
053150	046272

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12782 Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PRE-MOLDADO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000093307	2	PRE-MOLDADO	16/12/14	20/12/14	04	100	34,7
				20/12/14	04		30,8

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCRETVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILVA 13 - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
24/02/2015