



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/01/2015 a 29/01/2015

Cliente: ESTACON INFRAESTRUTURA S/  
Obra: OBRA CAIS DE CAPUABA  
Endereço: ESTRADA DE CAPUABA S/N

**Contrato**

053150

**Certificado N°**

047075

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12795

Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 RS	80+/-20	PREMOLDADO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00009417 1	4	PREMOLDADO	29/01/15	01/02/15	03	105	31,6
				01/02/15	03		29,5
				05/02/15	07		28
				05/02/15	07		29,9
00009417 5	4	PREMOLDADO	29/01/15	01/02/15	03	110	31,2
				01/02/15	03		32,7
				05/02/15	07		28,9
				05/02/15	07		32,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILVA 13 - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

24/02/2015