



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/03/2015 a 02/04/2015

Cliente: TAP EMPREENDIMENTOS IMOBI  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: RUA MANOEL DA NOBREGA, 326

**Contrato**

053594

**Certificado N°**

004438

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08618

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PR	
				Areia Fina	1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00014786 1	1	LAJE	28/03/15	04/04/15	7	105	39,5
00014787 1	2	LAJE	28/03/15	04/04/15	7	110	33,2
				25/04/15	28		42,5
00014789 4	2	LAJE	28/03/15	04/04/15	7	120	33,3
				25/04/15	28		43
00014806 7	2	LAJE	02/04/15	09/04/15	7	120	42,1
				30/04/15	28		47,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763  
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP  
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri**  
CREA 5061095364/D - SP  
Responsável Técnico

**Data**

30/06/2015