



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/03/2015 a 18/03/2015

Cliente: CASANOVA EMPREENDIMENTOS
Obra: ED.HERCULES PENNA
Endereço: AV HENRIQUE MOSCOSO 530

Contrato

053822

Certificado N°

048045

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13085

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00009533 6	2	LAJE	18/03/15	23/03/15	05	110	26,1
				15/04/15	28		38,9
00009533 7	2	LAJE	18/03/15	23/03/15	05	125	28,5
				15/04/15	28		39,6
00009533 8	2	LAJE	18/03/15	23/03/15	05	120	22,2
				15/04/15	28		36,2
00009533 9	2	LAJE	18/03/15	23/03/15	05	100	24,8
				15/04/15	28		38,8
00009534 0	2	LAJE	18/03/15	23/03/15	05	120	24,7
				15/04/15	28		35,2
00009534 5	2	LAJE	18/03/15	23/03/15	05	120	23,8
				15/04/15	28		36,4
00009535 0	2	LAJE	18/03/15	23/03/15	05	115	25,8
				15/04/15	28		39,5
00009535 2	2	LAJE	18/03/15	23/03/15	05	120	24,2
				15/04/15	28		39,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/06/2015