



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/06/2015 a 15/06/2015

Cliente: NAZCA EMPREENDIMENTOS IMO
Obra: COMERCIAL
Endereço: RUA ENGENHEIRO GUILHERME JOSE MONJARDIM

Contrato

AC6721

Certificado N°

050640

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11520

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006967 4	2	ESTACA	15/06/15	13/07/15	28	230	51,4
				13/07/15	28		52
00006967 7	2	ESTACA	15/06/15	13/07/15	28	235	47
				13/07/15	28		48,7
00006968 1	2	ESTACA	15/06/15	13/07/15	28	240	46,4
				13/07/15	28		33,3
00006968 2	2	ESTACA	15/06/15	13/07/15	28	230	49,9
				13/07/15	28		49,7
00006968 5	2	ESTACA	15/06/15	13/07/15	28	240	47,9
				13/07/15	28		49,9
00006968 6	2	ESTACA	15/06/15	13/07/15	28	250	42,8
				13/07/15	28		41,5
00006969 0	2	ESTACA	15/06/15	13/07/15	28	250	47,8
				13/07/15	28		47,3
00006969 2	2	ESTACA	15/06/15	13/07/15	28	240	46,1
				13/07/15	28		46,6
00006969 3	2	ESTACA	15/06/15	13/07/15	28	240	47,1
				13/07/15	28		47,5
00006969 5	2	ESTACA	15/06/15	13/07/15	28	240	47,3
				13/07/15	28		46,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/08/2015