



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/01/2020 a 28/01/2020

Cliente: OPPORTUNITY FUNDO DE INVE
Obra: TORIBAI- INFRA CNO: 90.000.20813/77.
Endereço: ESTRADA JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS, KM 9/

Contrato

082539

Certificado Nº

054331

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10565

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PN	PR
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010819	3	ESTRUTURAS	28/01/20	25/02/20	28	180	35,6
				25/02/20	28		37,4
				04/02/20	07		21,6
000010820	3	ESTRUTURAS	28/01/20	25/02/20	28	150	36,5
				25/02/20	28		35,3
				04/02/20	07		25,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp.Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

24/03/2020