



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/01/2021 a 04/01/2021

Cliente: OPPORTUNITY FUNDO DE INVE
Obra: THE GALLERY
Endereço: R. ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 85 / B ITAU

Contrato

AC8015

Certificado N°

079605

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16457

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|----|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPIII-40 RS | 220+/-30 | FUNDO CAIXA DAGUA | Natural | Brita | PL | SP |
| | | | | Areia | 0 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000018021 | 2 | FUNDO CAIXA DAGUA | 04/01/21 | 01/02/21 | 28 | 220 | 47,6 |
| | | | | 01/02/21 | 28 | | 46,9 |
| 000018022 | 2 | FUNDO CAIXA DAGUA | 04/01/21 | 01/02/21 | 28 | 220 | 44,1 |
| | | | | 01/02/21 | 28 | | 49,7 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/07/2021