



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/02/2021 a 26/02/2021

Cliente: OPPORTUNITY FUNDO DE INVE  
Obra: THE GALLERY  
Endereço: R. ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO 85 / B ITAU

**Contrato**

AC8015

**Certificado N°**

080067

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16811

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	160+/-20	LAJE 31 TIPO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018595	2	LAJE 31 TIPO	26/02/21	03/03/21	5	140	29,9
				26/03/21	28		43,7
000018596	2	LAJE 31 TIPO	26/02/21	03/03/21	5	160	28,2
				26/03/21	28		39,5
000018600	2	LAJE 31 TIPO	26/02/21	03/03/21	5	170	26,2
				26/03/21	28		39,5
000018601	2	LAJE 31 TIPO	26/02/21	03/03/21	5	180	26,5
				26/03/21	28		40,2
000018603	2	LAJE 31 TIPO	26/02/21	03/03/21	5	180	24,3
				26/03/21	28		37,6
000018605	2	LAJE 31 TIPO	26/02/21	03/03/21	5	180	23,4
				26/03/21	28		37,8
000018606	2	LAJE 31 TIPO	26/02/21	03/03/21	5	170	25,2
				26/03/21	28		37,5
000018608	2	LAJE 31 TIPO	26/02/21	03/03/21	5	180	23,7
				26/03/21	28		35,5
000018611	2	LAJE 31 TIPO	26/02/21	03/03/21	5	170	23,3
				26/03/21	28		37,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/07/2021