



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/04/2016 a 25/04/2016

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL  
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL  
28CEI5122276

Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

**Contrato**

058367

**Certificado N°**

006031

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08744

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Fina			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006418 2	3	PLACAS	22/04/16	29/04/16	7	120	17,8
				20/05/16	28		29,3
				20/05/16	28		30,1
00006420 9	3	PLACAS	25/04/16	02/05/16	7	120	18,2
				23/05/16	28		26,8
				23/05/16	28		28,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto  
Resp. Técnico  
CREA - SP 5060340760

**Data**

26/07/2016