



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/04/2016 a 29/04/2016

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL
28CEI5122276
Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

Contrato

058367

Certificado N°

006065

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08767

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS	Natural	Brita 1	PR	INI
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006416 1	3	PLACAS	20/04/16	27/04/16	7	120	14
				18/05/16	28		26,2
				18/05/16	28		26,4
00006416 2	3	PLACAS	20/04/16	27/04/16	7	115	14,9
				18/05/16	28		28
				18/05/16	28		27,4
00006427 4	3	PLACAS	28/04/16	05/05/16	7	110	12,3
				26/05/16	28		25,5
				26/05/16	28		25,7
00006427 8	3	PLACAS3	28/04/16	05/05/16	7	110	12,3
				26/05/16	28		26,9
				26/05/16	28		27,1
00006428 0	3	PLACAS	28/04/16	05/05/16	7	120	13,2
				26/05/16	28		28,3
				26/05/16	28		28,4
00006429 7	3	PLACAS	29/04/16	06/05/16	7	120	10,4
				27/05/16	28		26,5
				27/05/16	28		26,8
00006430 7	3	PLACAS	29/04/16	06/05/16	7	110	13
				27/05/16	28		27,4
				27/05/16	28		28

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA - SP 5060340760

Data

26/07/2016