



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/05/2016 a 04/05/2016

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL
28CEI5122276
Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

Contrato

058367

Certificado N°

006071

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08767

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS	Natural	Brita	PR	INI
				Areia Fina	1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006436 2	3	PLACAS	02/05/16	09/05/16	7	120	12
				30/05/16	28		25,5
				30/05/16	28		26,9
00006437 0	3	PLACAS	02/05/16	09/05/16	7	115	11
				30/05/16	28		26,5
				30/05/16	28		27,2
00006440 8	3	PLACAS	03/05/16	10/05/16	7	120	13,9
				31/05/16	28		25,7
				31/05/16	28		25,2
00006444 3	3	PLACAS	04/05/16	11/05/16	7	125	17,6
				01/06/16	28		28
				01/06/16	28		27,3
00006444 4	3	PLACAS	04/05/16	11/05/16	7	115	13,9
				01/06/16	28		26,2
				01/06/16	28		26,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA - SP 5060340760

Data

26/07/2016