



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/05/2016 a 01/06/2016

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL
28CEI5122276
Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

Contrato

058367

Certificado N°

006199

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08767

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS	Miúdo	Graúdo	1	2
				Natural Areia Fina	Brita 1	PR	INI

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006470 7	3	PLACAS	20/05/16	27/05/16	7	115	19,9
				17/06/16	28		29,2
				17/06/16	28		28,5
00006473 4	3	PLACAS	23/05/16	30/05/16	7	110	13,5
				20/06/16	28		21,1
				25/07/16	63		0
00006473 6	3	PLACAS	23/05/16	30/05/16	7	100	14,9
				20/06/16	28		26
				20/06/16	28		25,7
00006473 7	3	PLACAS	23/05/16	30/05/16	7	120	12,3
				20/06/16	28		20,6
				25/07/16	63		0
00006473 8	3	PLACAS	23/05/16	30/05/16	7	115	13,6
				20/06/16	28		20,6
				25/07/16	63		0
00006473 9	3	PLACAS	23/05/16	30/05/16	7	120	14,3
				20/06/16	28		27,5
				20/06/16	28		25,9
00006475 8	3	PLACAS	24/05/16	31/05/16	7	120	17
				21/06/16	28		27,4
				21/06/16	28		27,2
00006475 9	3	PLACAS	24/05/16	31/05/16	7	110	16
				21/06/16	28		27,8
				21/06/16	28		27,3
00006476 0	3	PLACAS	24/05/16	31/05/16	7	115	12
				21/06/16	28		21,1
				26/07/16	63		0
00006481 6	4	PILAR	27/05/16	03/06/16	7	110	14
				10/06/16	14		18,6
				24/06/16	28		25,1
00006481 9	4	PLACAS	27/05/16	03/06/16	7	110	9,2
				10/06/16	14		18
				24/06/16	28		26,2
00006485 3	4	PLACAS	30/05/16	06/06/16	7	110	17,8
				06/06/16	7		17,9
				27/06/16	28		27
00006485 5	4	PLACAS	30/05/16	06/06/16	7	120	23,8
				06/06/16	7		23,2
				27/06/16	28		32
00006485 6	4	PLACAS	30/05/16	06/06/16	7	105	25,8
				27/06/16	28		30,4
				27/06/16	28		25,8

				06/06/16	7		25,9
				27/06/16	28		26,3
				27/06/16	28		27,1
00006488 6	4	PLACAS	01/06/16	08/06/16	7	110	15,6
				15/06/16	14		18
				29/06/16	28		25,4
				29/06/16	28		26,5
00006488 9	4	PLACAS	01/06/16	08/06/16	7	115	16
				15/06/16	14		21,2
				29/06/16	28		26,3
				29/06/16	28		25,8
00006489 0	4	PLACAS	01/06/16	08/06/16	7	115	15,6
				15/06/16	14		19,4
				29/06/16	28		25,4
				29/06/16	28		25,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data

26/07/2016