



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/06/2016 a 02/06/2016

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL
28CEI5122276
Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

Contrato

058367

Certificado N°

006200

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08767

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS	Miúdo	Graúdo	1	2
				Natural Areia Fina	Brita 1	PR	INI

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006489 1	4	PLACAS	01/06/16	08/06/16	7	120	13,3
				15/06/16	14		18,1
				29/06/16	28		25,1
				29/06/16	28		25,8
00006489 5	4	PLACAS	01/06/16	08/06/16	7	115	16,4
				08/06/16	7		18,1
				29/06/16	28		27,1
				29/06/16	28		26,6
00006489 6	4	PLACAS	01/06/16	08/06/16	7	120	15,8
				15/06/16	14		18,7
				29/06/16	28		25,2
				29/06/16	28		26,4
00006489 8	4	PLACAS	01/06/16	08/06/16	7	120	13,4
				15/06/16	14		17,9
				29/06/16	28		27,1
				29/06/16	28		26,1
00006491 5	4	PLACAS	02/06/16	09/06/16	7	120	13
				16/06/16	14		19
				30/06/16	28		26,1
				30/06/16	28		27
00006491 7	4	PLACAS	02/06/16	09/06/16	7	115	14,3
				16/06/16	14		19,8
				30/06/16	28		25,1
				30/06/16	28		25,4
00006491 8	4	PLACAS	02/06/16	09/06/16	7	120	13,7
				16/06/16	14		17,9
				30/06/16	28		25,5
				30/06/16	28		25,4
00006491 9	4	PLACAS	02/06/16	09/06/16	7	120	11,7
				16/06/16	14		18,5
				30/06/16	28		25,2
				30/06/16	28		26,7
00006492 0	4	PLACAS	02/06/16	09/06/16	7	110	14,2
				16/06/16	14		20,9
				30/06/16	28		28,3
				30/06/16	28		28,1
00006492 1	4	PLACAS	02/06/16	09/06/16	7	120	17,6
				09/06/16	7		17,2
				30/06/16	28		27,9
				30/06/16	28		27,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data
26/07/2016