



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 06/06/2016 a 10/06/2016**

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL  
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL  
28CEI5122276  
Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

**Contrato**

058367

**Certificado N°**

006234

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08767

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS	Natural	Brita 1	PR	INI
				Areia Fina			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006496 0	4	PLACAS	06/06/16	13/06/16	7	100	17,5
				13/06/16	7		18,5
				04/07/16	28		21,7
				08/08/16	63		0
00006496 3	4	PLACAS	06/06/16	13/06/16	7	110	16,8
				13/06/16	7		17
				04/07/16	28		22
				08/08/16	63		0
00006496 9	4	PLACAS	06/06/16	13/06/16	7	120	12,3
				20/06/16	14		19,7
				04/07/16	28		22,6
				08/08/16	63		0
00006498 5	4	PLACAS	08/06/16	15/06/16	7	120	11,6
				22/06/16	14		17,9
				06/07/16	28		25,4
				06/07/16	28		26,1
00006498 6	4	PLACAS	08/06/16	15/06/16	7	120	13,2
				22/06/16	14		20,2
				06/07/16	28		25,3
				06/07/16	28		26,2
00006498 8	4	PLACAS	08/06/16	15/06/16	7	110	17,9
				15/06/16	7		17,4
				06/07/16	28		25,7
				06/07/16	28		26,3
00006500 3	4	PLACAS	09/06/16	16/06/16	7	105	11,9
				23/06/16	14		17,1
				07/07/16	28		25,7
				07/07/16	28		26,5
00006500 4	4	PLACAS	09/06/16	16/06/16	7	110	13,5
				23/06/16	14		18,8
				07/07/16	28		26,5
				07/07/16	28		28,8
00006500 8	4	PLACAS	09/06/16	16/06/16	7	110	10,8
				23/06/16	14		16,5
				07/07/16	28		21
				11/08/16	63		0
00006501 3	4	PLACAS	09/06/16	16/06/16	7	115	10,4
				23/06/16	14		16,9
				07/07/16	28		25,1
				07/07/16	28		25,5
00006501 5	4	PLACAS	09/06/16	16/06/16	7	110	12,4
				23/06/16	14		17,3
				07/07/16	28		19,3
				11/08/16	63		0
00006503 3	4	PLACAS	10/06/16	17/06/16	7	110	10,4

				24/06/16	14		16,7
				08/07/16	28		25,1
				08/07/16	28		25
00006503 4	4	PLACAS	10/06/16	17/06/16	7	115	12,4
				24/06/16	14		19
				08/07/16	28		25,3
				08/07/16	28		25
00006503 7	4	PLACAS	10/06/16	17/06/16	7	105	11,1
				24/06/16	14		16,9
				08/07/16	28		25
				08/07/16	28		25,1
00006504 1	4	PLACAS	10/06/16	17/06/16	7	110	10,6
				24/06/16	14		17,1
				08/07/16	28		25,1
				08/07/16	28		25,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto  
 Resp. Técnico  
 CREA - SP 5060340760

Data
26/07/2016