



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/06/2016 a 14/06/2016

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL
28CEI5122276
Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

Contrato

058367

Certificado N°

006235

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08767

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS	Natural	Brita 1	PR	INI
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006504 2	4	PLACAS	10/06/16	17/06/16	7	100	10,4
				24/06/16	14		17,9
				08/07/16	28		26,1
				08/07/16	28		25,5
00006506 8	4	PLACAS	13/06/16	20/06/16	7	110	12,6
				27/06/16	14		17,9
				11/07/16	28		23,1
				15/08/16	63		0
00006507 1	4	PLACAS	13/06/16	20/06/16	7	100	11,3
				27/06/16	14		16,5
				11/07/16	28		22
				15/08/16	63		0
00006507 6	4	PLACAS	13/06/16	20/06/16	7	110	10,8
				27/06/16	14		18,7
				11/07/16	28		22,4
				15/08/16	63		0
00006508 1	4	PLACAS	13/06/16	20/06/16	7	100	10,5
				27/06/16	14		18,6
				11/07/16	28		22,8
				15/08/16	63		0
00006508 2	4	PLACAS	13/06/16	20/06/16	7	105	11,6
				27/06/16	14		16,8
				11/07/16	28		20,8
				15/08/16	63		0
00006510 4	4	PLACAS	14/06/16	21/06/16	7	110	12,7
				28/06/16	14		17,9
				12/07/16	28		25,7
				12/07/16	28		26
00006510 7	4	PLACAS	14/06/16	21/06/16	7	120	10,8
				28/06/16	14		18,1
				12/07/16	28		21,9
				16/08/16	63		0
00006510 9	4	PLACAS	14/06/16	21/06/16	7	120	12,8
				28/06/16	14		18,6
				12/07/16	28		23,2
				16/08/16	63		0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data
26/07/2016