



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/06/2016 a 14/06/2016

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL  
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL  
28CEI5122276

Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

**Contrato**

058367

**Certificado N°**

006236

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08744

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	VIGAS	Natural	Brita	1	2
				Areia Fina	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006501 4	4	VIGAS	09/06/16	16/06/16	7	120	11,1
				23/06/16	14		15,5
				07/07/16	28		25,7
				07/07/16	28		26,4
00006504 0	4	VIGAS	10/06/16	17/06/16	7	110	17,7
				17/06/16	7		18
				08/07/16	28		28,4
				08/07/16	28		29
00006507 4	4	PLACAS	13/06/16	20/06/16	7	105	6,7
				20/06/16	7		7,4
				11/07/16	28		21,8
				15/08/16	63		0
00006510 8	4	VIGAS	14/06/16	21/06/16	7	120	10,5
				28/06/16	14		18,9
				12/07/16	28		22,9
				16/08/16	63		0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto  
Resp. Técnico  
CREA - SP 5060340760

**Data**

26/07/2016