



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/06/2016 a 16/06/2016

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL
28CEI5122276
Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

Contrato

058367

Certificado N°

006263

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08767

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS3	Miúdo	Graúdo	1	2
				Natural Areia Fina	Brita 1	PR	INI

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006511 5	4	PLACAS3	15/06/16	22/06/16	7	110	10,9
				29/06/16	14		17,9
				13/07/16	28		22,1
				17/08/16	63		0
00006511 6	4	PLACAS	15/06/16	22/06/16	7	100	11,2
				29/06/16	14		18
				13/07/16	28		22,9
				17/08/16	63		0
00006513 7	4	PLACAS	15/06/16	22/06/16	7	100	10,8
				29/06/16	14		16,8
				13/07/16	28		20,8
				17/08/16	63		0
00006514 0	4	PLACAS	15/06/16	22/06/16	7	110	9,8
				29/06/16	14		15
				13/07/16	28		19,3
				17/08/16	63		0
00006514 1	4	PLACAS	15/06/16	22/06/16	7	105	10
				29/06/16	14		16,2
				13/07/16	28		22,3
				17/08/16	63		0
00006515 1	4	PLACAS	16/06/16	23/06/16	7	110	12,4
				30/06/16	14		17,8
				14/07/16	28		19,8
				18/08/16	63		0
00006516 6	4	PLACAS	16/06/16	23/06/16	7	110	9,5
				30/06/16	14		13,5
				14/07/16	28		16,2
				18/08/16	63		0
00006517 3	4	PLACAS	16/06/16	23/06/16	7	100	8,9
				30/06/16	14		18
				14/07/16	28		21,2
				18/08/16	63		0
00006517 5	4	PLACAS	16/06/16	23/06/16	7	110	8,7
				30/06/16	14		17,6
				14/07/16	28		25,6
				14/07/16	28		26,3
00006517 6	4	LAJE	16/06/16	23/06/16	7	100	10,7
				30/06/16	14		18,3
				14/07/16	28		25,1
				14/07/16	28		25,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data
25/07/2016