



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/06/2016 a 16/06/2016

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL
28CEI5122276

Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

Contrato

058367

Certificado N°

006272

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08710

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	RADIE	Natural	Brita 1	PR	INI
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006499 0	4	RADIE	08/06/16	15/06/16	7	110	11,3
				22/06/16	14		19,9
				06/07/16	28		26,1
				06/07/16	28		26,2
00006499 1	4	RADIE	08/06/16	15/06/16	7	115	13,7
				22/06/16	14		21,7
				06/07/16	28		26,1
				06/07/16	28		26,5
00006499 2	4	RADIE	08/06/16	15/06/16	7	110	12,1
				22/06/16	14		22,3
				06/07/16	28		27,4
				06/07/16	28		27,6
00006499 4	4	RADIE	08/06/16	15/06/16	7	110	11,1
				22/06/16	14		26
				06/07/16	28		27
				06/07/16	28		27,4
00006499 5	4	RADIE	08/06/16	15/06/16	7	120	17,5
				15/06/16	7		18
				06/07/16	28		31
				06/07/16	28		31,5
00006516 2	4	PLACAS	16/06/16	23/06/16	7	100	10,3
				30/06/16	14		19,7
				14/07/16	28		26,3
				14/07/16	28		26,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA - SP 3060340760

Data

25/07/2016