



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 22/06/2016 a 27/06/2016**

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL  
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL  
28CEI5122276  
Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

**Contrato**

058367

**Certificado N°**

006331

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08767

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS	Natural	Brita 1	PR	INI
				Areia Fina			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006526 0	4	PLACAS	22/06/16	29/06/16	7	115	11,6
				06/07/16	14		17,5
				20/07/16	28		22,1
				24/08/16	63		0
00006526 1	4	PLACAS	22/06/16	29/06/16	7	120	11,5
				06/07/16	14		17,6
				20/07/16	28		23,2
				24/08/16	63		0
00006526 3	4	PLACAS	22/06/16	29/06/16	7	95	12,6
				06/07/16	14		18,6
				20/07/16	28		21,1
				24/08/16	63		0
00006526 4	4	PLACAS	22/06/16	29/06/16	7	100	12,4
				06/07/16	14		17,4
				20/07/16	28		26
				20/07/16	28		25,5
00006526 5	4	PLACAS	22/06/16	29/06/16	7	110	10,8
				06/07/16	14		16,4
				20/07/16	28		20,3
				24/08/16	63		0
00006527 4	4	PLACAS	23/06/16	30/06/16	7	110	11,1
				07/07/16	14		17,8
				21/07/16	28		27,4
				21/07/16	28		27
00006528 2	4	PLACAS	23/06/16	30/06/16	7	120	12
				07/07/16	14		17,3
				21/07/16	28		22
				25/08/16	63		0
00006528 3	4	PLACAS	23/06/16	30/06/16	7	110	10,4
				07/07/16	14		17,6
				21/07/16	28		25,6
				21/07/16	28		25,9
00006529 2	4	PLACAS	24/06/16	01/07/16	7	115	11,5
				08/07/16	14		17,9
				22/07/16	28		22,3
				26/08/16	63		0
00006529 7	4	PLACAS	24/06/16	01/07/16	7	110	9,9
				08/07/16	14		15,9
				22/07/16	28		18,5
				26/08/16	63		0
00006530 0	4	PLACAS	24/06/16	01/07/16	7	115	10,6
				08/07/16	14		16,1
				22/07/16	28		20,5
				26/08/16	63		0
00006530 2	4	PLACAS	24/06/16	01/07/16	7	115	10,6

				08/07/16	14		17
				22/07/16	28		25,8
				22/07/16	28		25,5
00006530 3	4	PLACAS	24/06/16	01/07/16	7	105	10,4
				08/07/16	14		18,1
				22/07/16	28		25,4
				22/07/16	28		25
00006533 2	4	PLACAS	27/06/16	04/07/16	7	120	9
				11/07/16	14		16,8
				25/07/16	28		18,7
				29/08/16	63		0
00006533 7	4	PLACAS	27/06/16	04/07/16	7	110	10,6
				11/07/16	14		16,7
				25/07/16	28		25,1
				25/07/16	28		25

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto  
 Resp. Técnico  
 CREA - SP 5060340760

**Data**

27/07/2016