



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/06/2016 a 29/06/2016

Cliente: NS EMPREENDIMENTOS IMOBIL  
Obra: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL  
28CEI5122276  
Endereço: R. ORION E RUA CRUZEIRO DO SUL, 58 VL 28

**Contrato**

058367

**Certificado N°**

006332

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08767

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	PLACAS	Natural	Brita 1	PR	INI
				Areia Fina			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006534 1	4	PLACAS	27/06/16	04/07/16	7	110	11,8
				11/07/16	14		18,3
				25/07/16	28		24,2
				29/08/16	63		0
00006534 3	4	PLACAS	27/06/16	04/07/16	7	100	11,5
				11/07/16	14		17,9
				25/07/16	28		23,6
				29/08/16	63		0
00006537 8	3	PLACAS	28/06/16	05/07/16	7	110	14,8
				26/07/16	28		25,1
				26/07/16	28		25,2
00006538 5	4	VIGAS	29/06/16	06/07/16	7	110	17,1
				06/07/16	7		17,5
				27/07/16	28		22,9
				31/08/16	63		0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto  
Resp. Técnico  
CREA - SP 5060340760

**Data**

17/08/2016