Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/07/2015 a 27/07/2015

Cliente: MARCIO DO PRADO ARANTES
Obra: LAJE
Endereço: RUA CONSTELACAO DO CARANGUEIJO 317

Contrato	Certificado Nº
056080	004661

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08626 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	100+/-20	VIGAS	Natural Areia Fina	Brita 1	PR	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000151520	2	VIGAS	27/07/15	03/08/15	7	110	17,3
				24/08/15	28		29,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA – SP 5060340760

Data
27/11/2015