



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/09/2015 a 16/09/2015

Cliente: AT08 EMPREENDIMENTOS IMOB  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: AV. FAGUNDES FILHO, 825 - CEI 51.224.48

**Contrato**

056154

**Certificado N°**

004945

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08732

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CP II - E - 40 RS	220+/-30	HELICE	Natural	Brita	PL	
				Areia Fina	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00015310 4	3	HELICE	16/09/15	23/09/15	7	190	22,3
				14/10/15	28		37,4
				14/10/15	28		37,1
00015311 4	3	HELICE	16/09/15	23/09/15	7	220	23,9
				14/10/15	28		34
				14/10/15	28		33,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763  
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP  
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto  
Resp. Técnico  
CREA - SP 5060340760

**Data**

27/10/2015