



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/09/2015 a 25/09/2015

Cliente: AT08 EMPREENDIMENTOS IMOB
Obra: DIVERSOS
Endereço: AV. FAGUNDES FILHO, 825 - CEI 51.224.48

Contrato

056154

Certificado N°

005000

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08655

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|-------|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CP II - E - 40 RS | 120+/-20 | ECI30,5GPA | Natural | Brita | PR | INIBI |
| | | | | Areia Fina | 1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 00015345 0 | 3 | ECI30,5GPA | 25/09/15 | 02/10/15 | 7 | 140 | 17,7 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 29 |
| | | | | 27/11/15 | 63 | | 0 |
| 00015345 2 | 3 | ECI30,5GPA | 25/09/15 | 02/10/15 | 7 | 130 | 17,4 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 29,4 |
| | | | | 27/11/15 | 63 | | 0 |
| 00015345 3 | 3 | ECI30,GPA | 25/09/15 | 02/10/15 | 7 | 140 | 16,1 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 31,1 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 29,5 |
| 00015345 4 | 3 | ECI30,5GPA | 25/09/15 | 02/10/15 | 7 | 125 | 22,7 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 35,2 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 35,3 |
| 00015345 7 | 3 | ECI30,5GPA | 25/09/15 | 02/10/15 | 7 | 140 | 17,6 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 32 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 31,1 |
| 00015346 1 | 3 | ECI30,5GPA | 25/09/15 | 02/10/15 | 7 | 120 | 19,4 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 27,1 |
| | | | | 27/11/15 | 63 | | 0 |
| 00015346 4 | 3 | ECI30,5GPA | 25/09/15 | 02/10/15 | 7 | 120 | 17,2 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 29,5 |
| | | | | 27/11/15 | 63 | | 0 |
| 00015347 1 | 3 | ECI30,5GPA | 25/09/15 | 02/10/15 | 7 | 120 | 17,5 |
| | | | | 23/10/15 | 28 | | 27,6 |
| | | | | 27/11/15 | 63 | | 0 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA - SP 3060340760

Data

27/10/2015