



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/10/2015 a 09/10/2015

Cliente: AT08 EMPREENDIMENTOS IMOB
Obra: DIVERSOS
Endereço: AV. FAGUNDES FILHO, 825 - CEI 51.224.48

Contrato

056154

Certificado N°

005078

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08750

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	120+/-20	ECI30,5GPA	Natural	Brita	PR	INI
				Areia Fina	1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00015385 4	2	ECI30,5GPA	09/10/15	16/10/15	7	140	34,2
				23/10/15	14		36,1
00015385 6	2	ECI30,5GPA	09/10/15	16/10/15	7	150	30,4
				23/10/15	14		35,3
00015385 7	2	ECI30,5GPA	09/10/15	16/10/15	7	150	29,5
				23/10/15	14		33,6
00015386 2	2	ECI30,5GPA	09/10/15	16/10/15	7	120	28,6
				23/10/15	14		31
00015386 8	2	ECI30,5GPA	09/10/15	16/10/15	7	120	24,5
				23/10/15	14		29,9
00015387 1	2	ECI30,5GPA	09/10/15	16/10/15	7	130	27,4
				23/10/15	14		29,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA - SP 5060340760

Data

27/10/2015