



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/07/2015 a 08/07/2015

Cliente: SPE INCORPORADORA OLIVEIR  
Obra: EMP.MAR DE ITAPARICA  
Endereço: RUA ITABAIANA LOTE12 Q 60B

**Contrato**

056513

**Certificado N°**

051206

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12850

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	100+/-20	SAPATA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00000103 3	2	SAPATA	08/07/15	05/08/15	28	130	32,2
				05/08/15	28		31,9
00000103 5	2	SAPATA	08/07/15	05/08/15	28	110	38
				05/08/15	28		37,2
00000103 7	2	SAPATA	08/07/15	05/08/15	28	130	34,5
				05/08/15	28		35,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/11/2015