



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/10/2015 a 08/10/2015

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: MAR DE ITACARE  
Endereço: RUA AMALIA DA CUNHA ORNELAS, LT 12 E 13

**Contrato**

AC6812

**Certificado N°**

053069

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13644

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007114 0	2	FUNDACAO	08/10/15	05/11/15	28	120	55,5
				05/11/15	28		54,2
00007114 1	2	FUNDACAO	08/10/15	05/11/15	28	110	50,3
				05/11/15	28		53
00007115 1	2	FUNDACAO	08/10/15	05/11/15	28	140	47,2
				05/11/15	28		47,4
00007115 5	2	FUNDACAO	08/10/15	05/11/15	28	130	48,6
				05/11/15	28		50,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

24/06/2016