



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/12/2015 a 01/12/2015

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: MAR DE ITACARE  
Endereço: RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, LOTE 12 E 1

**Contrato**

AC6812

**Certificado N°**

054072

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12677

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000060926	2	BLOCO FUNDACAO	01/12/15	29/12/15	28	110	39,1
				29/12/15	28		38,8
000060928	2	BLOCO FUNDACAO	01/12/15	29/12/15	28	130	38,9
				29/12/15	28		39,5
000060929	2	BLOCO FUNDACAO	01/12/15	29/12/15	28	120	39,4
				29/12/15	28		40
000060930	2	BLOCO FUNDACAO	01/12/15	29/12/15	28	130	37,3
				29/12/15	28		36,8
000060933	2	BLOCO FUNDACAO	01/12/15	29/12/15	28	130	41,3
				29/12/15	28		38,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

24/06/2016