



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/06/2016 a 22/06/2016

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL

Obra: MAR DE ITACARE

Endereço: RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, LOTE 12 E 1

Contrato
AC6812

Certificado N°
057089

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14201

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000075026	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	115	21,9
				20/07/16	28		38,1
000075027	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	125	20,1
				20/07/16	28		39,6
000075028	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	26,3
				20/07/16	28		41,9
000075032	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	27,3
				20/07/16	28		42,1
000075033	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	125	25,2
				20/07/16	28		38,8
000075036	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	27,6
				20/07/16	28		44,4
000075037	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	22,2
				20/07/16	28		40,7
000075041	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	24,1
				20/07/16	28		40,6
000075046	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	135	22,2
				20/07/16	28		39,4
000075048	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	130	23
				20/07/16	28		36,5
000075049	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	130	23,8
				20/07/16	28		40
000075055	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	31,2
				20/07/16	28		41,7
000075058	1	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	130	21,3
000075060	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	23,9
				20/07/16	28		42,2
000075064	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	26,9
				20/07/16	28		46,9
000075065	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	23,6
				20/07/16	28		41,1
000075066	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	21,4
				20/07/16	28		35,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
 RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
 CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
25/10/2016