



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/02/2017 a 21/02/2017

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: MAR DE ITACARE  
Endereço: RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, LOTE 12 E 1

**Contrato**

AC6812

**Certificado N°**

060656

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15051

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	130+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000078060	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	150	21,8 46,1
000078063	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	130	32,3 46,9
000078065	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	130	31,7 47,2
000078069	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	150	29,7 44,9
000078071	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	145	25,4 45,6
000078073	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	145	27,9 47,5
000078077	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	150	26,2 42,6
000078079	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	150	27,4 44,1
000078081	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	150	28,4 50,3
000078083	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	150	26,8 46,5
000078084	2	LAJE	21/02/17	27/02/17 21/03/17	06 28	130	27,9 45,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/04/2017