



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/11/2015 a 05/11/2015

Cliente: ANDRESS GRANJA VIANNA INC
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: AV. SAO CAMILO 1491

Contrato

057205

Certificado N°

005159

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08751

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PR	
				Areia Fina	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00015455 2	3	LAJE	05/11/15	12/11/15	7	150	22,3
				03/12/15	28		31,4
				03/12/15	28		30,5
00015455 3	3	LAJE	05/11/15	12/11/15	7	160	19
				03/12/15	28		31,2
				03/12/15	28		29,2
00015455 5	3	LAJE	05/11/15	12/11/15	7	145	18,8
				03/12/15	28		30,9
				03/12/15	28		31,2
00015455 7	3	LAJE	05/11/15	12/11/15	7	140	20,4
				03/12/15	28		30
				03/12/15	28		31,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA - SP 5060340760

Data

22/12/2015