



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/11/2015 a 04/11/2015

Cliente: ANDRESS GRANJA VIANNA INC
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: AV. SAO CAMILO 1491

Contrato

057205

Certificado N°

005173

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08751

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PR	
				Areia Fina	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00015451 9	3	LAJE	04/11/15	11/11/15	7	130	21,9
				02/12/15	28		30,1
				02/12/15	28		29,9
00015452 0	3	LAJE	04/11/15	11/11/15	7	120	22,8
				02/12/15	28		30,4
				02/12/15	28		29,9
00015452 1	3	LAJE	04/11/15	11/11/15	7	140	20,4
				02/12/15	28		30,3
				02/12/15	28		30,6
00015452 4	3	LAJE	04/11/15	11/11/15	7	140	20,3
				02/12/15	28		30
				02/12/15	28		30,4
00015452 5	3	LAJE	04/11/15	11/11/15	7	120	19,8
				02/12/15	28		32
				02/12/15	28		30,3
00015452 6	3	LAJE	04/11/15	11/11/15	7	120	18,3
				02/12/15	28		30,4
				02/12/15	28		32
00015452 7	3	LAJE	04/11/15	11/11/15	7	130	15,6
				02/12/15	28		30,8
				02/12/15	28		30,3
00015452 9	3	LAJE	04/11/15	11/11/15	7	150	23,9
				02/12/15	28		33,8
				02/12/15	28		34,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA - SP 3060340760

Data

22/12/2015