



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/03/2017 a 09/03/2017

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: EMPREENDIMENTO ED ADDRESS PRAIA DO CANTO  
Endereço: RUA CHAPOT PREVOST ESQUINA COM AV. RIO B

**Contrato**

AC6892

**Certificado N°**

060813

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15027

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000078277	1	LAJE	09/03/17	13/03/17	04	160	23,7
000078278	1	LAJE	09/03/17	13/03/17	04	145	25,5
000078282	1	LAJE	09/03/17	13/03/17	04	150	25,8
000078283	1	LAJE	09/03/17	13/03/17	04	140	26,9
000078284	1	LAJE	09/03/17	13/03/17	04	145	26,2
000078285	1	LAJE	09/03/17	13/03/17	04	170	24,4
000078287	1	LAJE	09/03/17	13/03/17	04	170	22,8
000078288	1	LAJE	09/03/17	13/03/17	04	160	21,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

13/03/2017