



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/05/2017 a 18/05/2017

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: EMPREENDIMENTO ED ADDRESS PRAIA DO CANTO  
Endereço: RUA CHAPOT PREVOST ESQUINA COM AV. RIO B

**Contrato**

AC6892

**Certificado N°**

061972

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15027

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000079181	1	LAJE	18/05/17	22/05/17	04	135	22,5
000079183	1	LAJE	18/05/17	22/05/17	04	145	23,6
000079184	1	LAJE	18/05/17	22/05/17	04	160	19,6
000079192	1	LAJE	18/05/17	22/05/17	04	140	22,2
000079194	1	LAJE	18/05/17	22/05/17	04	140	20,3
000079196	1	LAJE	18/05/17	22/05/17	04	150	22,2
000079201	1	LAJE	18/05/17	22/05/17	04	130	20,7
000079206	1	LAJE	18/05/17	22/05/17	04	160	21,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

23/05/2017