



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/11/2015 a 13/11/2015

Cliente: CONSORCIO JOTA ELE / DAMI
Obra: AEROPORTO DE VITORIA
Endereço: AVENIDA NORTE SUL, S/N

Contrato

AC6923

Certificado N°

053243

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13734

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000071708	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	250	35,7
000071709	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	270	26,3
000071713	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	260	31,2
000071714	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	250	34,7
000071716	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	250	38,9
000071718	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	260	32,3
000071719	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	260	33,1
000071721	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	255	30,1
000071722	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	260	33,8
000071723	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	260	29,1
000071724	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	270	28,6
000071727	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	260	31,2
000071728	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	260	29,9
000071731	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	260	28,5
000071733	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	260	29,6
000071736	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	255	29,4
000071737	1	ESTACA	13/11/15	20/11/15	07	260	29,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
17/12/2015