



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/11/2015 a 16/11/2015

Cliente: CONSORCIO JOTA ELE / DAMI  
Obra: AEROPORTO DE VITORIA  
Endereço: AVENIDA NORTE SUL, S/N

**Contrato**

AC6923

**Certificado N°**

053273

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13734

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007175 2	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	250	28,6
00007175 3	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	250	31,1
00007175 6	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	260	28,7
00007175 8	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	260	29,3
00007176 0	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	230	31,1
00007176 1	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	250	33,1
00007176 3	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	260	25,2
00007176 4	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	270	29,8
00007176 5	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	250	34,3
00007176 6	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	250	33,5
00007176 7	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	260	32,3
00007177 1	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	270	28,8
00007177 2	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	270	34,4
00007177 3	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	265	33,5
00007177 5	1	ESTACA	16/11/15	23/11/15	07	260	29,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
17/12/2015