



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/11/2015 a 11/11/2015

Cliente: ROYAL PARK SPE EMPREEND.
Obra: DIVERSOS
Endereço: AV. DELMAR, 351

Contrato
058898

Certificado N°
005246

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08771

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	BLOCO	Miúdo	Graúdo	1	2
				Natural Areia Fina	Brita 1	PR	INI

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000061108	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	100	34,4
				09/12/15	28		43,8
				09/12/15	28		43,6
000061109	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	115	32,2
				09/12/15	28		42,4
				09/12/15	28		41,4
000061110	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	110	41,6
				09/12/15	28		52,5
				09/12/15	28		53
000061111	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	120	32,1
				09/12/15	28		44,9
				09/12/15	28		45,2
000061112	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	100	33,4
				09/12/15	28		45
				09/12/15	28		45,3
000061113	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	110	33,3
				09/12/15	28		45,3
				09/12/15	28		46,1
000061114	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	105	28,2
				09/12/15	28		40,8
				09/12/15	28		39,8
000061115	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	90	38,2
				09/12/15	28		50,1
				09/12/15	28		49,8
000061117	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	120	34,1
				09/12/15	28		46,6
				09/12/15	28		47,6
000061118	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	95	32,4
				09/12/15	28		39,2
				09/12/15	28		40,4
000061122	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	120	36,6
				09/12/15	28		49,3
				09/12/15	28		47,9
000061124	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	130	35,8
				09/12/15	28		44,1
				09/12/15	28		43,4
000061126	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	130	32,7
				09/12/15	28		44,7
				09/12/15	28		45,1
000061127	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	110	32,5
				09/12/15	28		50,3
				09/12/15	28		49,2
000061131	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	120	38,6

				09/12/15	28		45,7
				09/12/15	28		46,4
00006113 7	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	100	40,7
				09/12/15	28		49,5
				09/12/15	28		50
00006114 0	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	120	41,2
				09/12/15	28		51,4
				09/12/15	28		51,1
00006114 2	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	110	39,9
				09/12/15	28		47,1
				09/12/15	28		47
00006114 4	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	100	34,9
				09/12/15	28		53,2
				09/12/15	28		53,8
00006114 8	3	BLOCO	11/11/15	18/11/15	7	95	49,5
				09/12/15	28		57,5
				09/12/15	28		56,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data
18/01/2016