



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/11/2015 a 23/11/2015

Cliente: ROYAL PARK SPE EMPREEND.
Obra: DIVERSOS
Endereço: AV. DELMAR, 351

Contrato

058898

Certificado N°

005262

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08766

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|-----|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III - 40 RS | 100+/-20 | BLOCO | Natural | Brita | PR | INI |
| | | | | Areia Fina | 1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000061379 | 3 | BLOCO | 23/11/15 | 30/11/15 | 7 | 100 | 25,3 |
| | | | | 21/12/15 | 28 | | 38,8 |
| | | | | 21/12/15 | 28 | | 40,4 |
| 000061383 | 3 | BLOCO | 23/11/15 | 30/11/15 | 7 | 120 | 25 |
| | | | | 21/12/15 | 28 | | 36 |
| | | | | 21/12/15 | 28 | | 37,3 |
| 000061384 | 3 | BLOCO | 23/11/15 | 30/11/15 | 7 | 100 | 25,4 |
| | | | | 21/12/15 | 28 | | 40,3 |
| | | | | 21/12/15 | 28 | | 39,4 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA - SP 5060340760

Data

18/01/2016