



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 25/11/2015 a 27/11/2015

Cliente: ROYAL PARK SPE EMPREEND.  
Obra: DIVERSOS  
Endereço: AV. DELMAR, 351

Contrato
058898

Certificado N°
005307

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:08766

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita 1	PR	INI
				Areia Fina			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006141 1	3	BLOCO	25/11/15	02/12/15	7	100	22,7
				23/12/15	28		31,8
				27/01/16	63		36,4
00006141 2	3	BLOCO	25/11/15	02/12/15	7	120	22,4
				23/12/15	28		35,5
				23/12/15	28		35,7
00006141 3	3	BLOCO	25/11/15	02/12/15	7	100	26,3
				23/12/15	28		40,1
				23/12/15	28		39,9
00006141 4	3	BLOCO	25/11/15	02/12/15	7	110	26,8
				23/12/15	28		37,4
				23/12/15	28		37,1
00006141 5	3	BLOCO	25/11/15	02/12/15	7	100	27,1
				23/12/15	28		41
				23/12/15	28		40,8
00006141 6	3	BLOCO	25/11/15	02/12/15	7	100	23,9
				23/12/15	28		39,9
				23/12/15	28		38,8
00006141 7	3	BLOCO	25/11/15	02/12/15	7	110	22
				23/12/15	28		36,6
				23/12/15	28		36,3
00006146 1	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	115	26,9
				25/12/15	28		35,3
				25/12/15	28		34,1
00006146 2	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	100	23,8
				25/12/15	28		35,7
				25/12/15	28		34,5
00006146 4	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	120	20,9
				25/12/15	28		35,5
				25/12/15	28		34,9
00006146 5	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	90	21,5
				25/12/15	28		34
				25/12/15	28		35,1
00006147 0	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	160	24
				25/12/15	28		35,6
				25/12/15	28		38,6
00006147 1	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	95	24,9
				25/12/15	28		34,2
				25/12/15	28		36,2
00006147 2	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	90	24,2
				25/12/15	28		34,5
				25/12/15	28		35,9
00006147 3	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	90	24,7

				25/12/15	28		34
				25/12/15	28		37,1
00006147 4	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	95	26,6
				25/12/15	28		35,3
				25/12/15	28		35,8
00006147 7	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	110	28,8
				25/12/15	28		40,7
				25/12/15	28		39,7
00006147 8	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	195	25,7
				25/12/15	28		37,9
				25/12/15	28		35,9
00006147 9	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	120	26,1
				25/12/15	28		35
				25/12/15	28		37,7
00006148 1	3	BLOCO	27/11/15	04/12/15	7	100	26,8
				25/12/15	28		35,9
				25/12/15	28		37,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029  
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP  
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto  
 Resp. Técnico  
 CREA - SP 5060340760

Data
18/01/2016